

საქართველოს სტანდარტი

ბიტუმიზებული ნარევი-მასალის სპეციფიკაცია. ნაწილი 4: ცხლად
დაგებული ასფალტი

საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის
ეროვნული სააგენტო
თბილისი

საინფორმაციო მონაცემები

1 დამტკიცებულია და შემოღებულია სამოქმედოდ საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტოს 2016 წლის 15 მარტის № 16 და 2016 წლის 16 თებერვლის № 7 განკარგულებებით

2 მიღებულია გარეკანის თარგმნის მეთოდით სტანდარტიზაციის ევროპული კომიტეტის სტანდარტი ენ 13108-4:2006/AC:2008 „ბიტუმიზებული ნარევები-მასალის სპეციფიკაცია. ნაწილი 4: ცხლად დაგებული ასფალტი“

3 პირველად

4 რეგისტრირებულია საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტოს რეესტრში: 2016 წლის 15 მარტი №268-1.3-8414

აკრძალულია ამ სტანდარტის გადაცემა მესამე პირებისათვის ან/და მისი სხვა ფორმით გავრცელება

EUROPEAN STANDARD

EN 13108-4:2006/AC

NORME EUROPÉENNE

January 2008

EUROPÄISCHE NORM

Janvier 2008

Januar 2008

ICS 93.080.20

English version
Version Française
Deutsche Fassung

Bituminous mixtures - Material specifications - Part 4: Hot Rolled Asphalt

Mélanges bitumineux - Spécifications des
matériaux - Partie 4: Hot rolled asphalt

Asphaltmischgut - Mischgutanforderungen -
Teil 4: Hot Rolled Asphalt

This corrigendum becomes effective on 30 January 2008 for incorporation in the three official language versions of the EN.

Ce corrigendum prendra effet le 30 janvier 2008 pour incorporation dans les trois versions linguistiques officielles de la EN.

Die Berichtigung tritt am 30. Januar 2008 zur Einarbeitung in die drei offiziellen Sprachfassungen der EN in Kraft.



EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION
EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG

Management Centre: rue de Stassart, 36 B-1050 Brussels

© 2008 CEN All rights of exploitation in any form and by any means reserved worldwide for CEN national Members.
Tous droits d'exploitation sous quelque forme et de quelque manière que ce soit réservés dans le monde entier aux membres nationaux du CEN.
Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.

Ref. No.: EN 13108-4:2006/AC:2008 D/E/F

საინფორმაციო ნაწილი. სრული ტექსტის სახსრავად შეიძინეთ სტანდარტი.

English version

Table 2

Replace Table 2 with the following: "

<i>D</i>	50/10	50/14	50/20	60/20	60/32
Sieve	Passing sieve % by mass				
40	—	—	—	—	100
31,5	—	—	100	100	99 to 100
20	—	100	99 to 100	99 to 100	59 to 71
14	100	98 to 100	74 to 91	39 to 65 ^a	39 to 65 ^a
10	98 to 100	72 to 93	44 to 66	—	—
2 ^b	40 to 50	40 to 50	40 to 50	37	37
0,5	17 to 51	17 to 51	18 to 50	13 to 39	13 to 39
0,25	14 to 31	14 to 31	15 to 30	10 to 25	10 to 25
0,063	3 to 6	3 to 6	4 to 5	4,0	4,0

^a The upper compliance value of 65 (target + FPC) can be extended to 85 where evidence is available that the mixture so produced is suitable. To ensure the consistency of the finish of the laid mixture, supplies from any once source should be controlled within the requirements of FPC to the chosen upper target value.

^b For mixtures containing rock fine aggregate, and in some instances sands or blends of sane and crushed rock fines, the minimum binder content given may be reduced by up to 0.5 %, where experience shows this to be advisable to avoid an over-rich mixture. Alternatively, a reduction in the target passing 2 mm of up to 5 % can be permitted.

".